



中华人民共和国国家标准

GB/T 4879—2016
代替 GB/T 4879—1999

防 锈 包 装

Rustproof packaging

2016-02-24 发布

2016-05-24 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 4879—1999《防锈包装》，除编辑性修改外，与 GB/T 4879—1999 相比主要技术变化如下：

- 对第 1 章“范围”进行了重新描述；
- 删除了第 3 章“术语”；
- 将 1 级包装防锈期限“3~5 年内”修改为“2 年”；将 2 级包装防锈期限“2~3 年内”修改为“1 年”；将 3 级包装防锈期限“2 年内”修改为“0.5 年”（见 3.2）；
- 增加了特殊包装防锈等级的说明（见 3.2）；
- 删除了关于防锈材料的规定（见 1999 年版的 5.2.1、5.2.2）；
- 将“环境要求”（见 1999 年版的 5.3）和“一般要求”合并（见第 4 章）；
- 删除了“标志”的规定（见 1999 年版的第 8 章）；
- 将附录 A 中的表 A.4 中的 B3 与 B5 合并、B4 与 B9 合并，并进行适当修改；
- 修改了附录 A 中“A.4 包装”的部分内容。

本标准由全国包装标准化技术委员会（SAC/TC 49）提出并归口。

本标准主要起草单位：沈阳防锈包装材料有限责任公司、深圳职业技术学院、泉州市玉杰旋转接头金属软管有限公司、机械科学研究院总院、军民融合包装发展建设工作委员会。

本标准主要起草人：黄雪、李伟哲、裴方芳、唐艳秋、陈秀兰、王玉鑫、李建华、朱斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 4879—1985、GB/T 4879—1999。

防 锈 包 装

1 范围

本标准规定了防锈包装等级、一般要求、材料要求、防锈包装方法和试验方法。

本标准适用于防锈包装的设计、生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5048 防潮包装

GB/T 12339 防护用内包装材料

GB/T 14188 气相防锈包装材料选用通则

GB/T 16265 包装材料试验方法 相容性

GB/T 16266 包装材料试验方法 接触腐蚀

GB/T 16267 包装材料试验方法 气相缓蚀能力

GJB 145A—1993 防护包装规范

GJB 2494 湿度指示卡规范

BB/T 0049 包装用矿物干燥剂

3 防锈包装等级

3.1 应根据产品的性质、流通环境条件、防锈期限等因素进行综合考虑来确定防锈包装等级。

3.2 防锈包装等级一般分为1级、2级、3级，见表1。对防锈包装有特殊要求时，可按特殊要求进行。

表 1 防锈包装等级

等级	条 件		
	防锈期限	温度、湿度	产品性质
1 级包装	2 年	温度大于 30 ℃，相对湿度大于 90%	易锈蚀的产品，以及贵重、精密的可能生锈的产品
2 级包装	1 年	温度在 20 ℃~30 ℃之间，相对湿度在 70%~90% 之间	较易锈蚀的产品、以及较贵重、较精密可能生锈的产品
3 级包装	0.5 年	温度小于 20 ℃，相对湿度小于 70%	不易锈蚀的产品

注 1：当防锈包装等级的确定因素不能同时满足本表的要求时，应按照三个条件的最严酷条件确定防锈包装等级。亦可按照产品性质、防锈期限、温湿度条件的顺序综合考虑，确定防锈包装等级。

注 2：对于特殊要求的防锈包装，主要是防潮要求更高的包装，宜采用更加严格的防潮措施。

4 一般要求

- 4.1 确定防锈包装等级。并按等级要求包装，在防锈期限内保障产品不产生锈蚀。
- 4.2 防锈包装操作过程应连续，如果中断应采取暂时性的防锈处理。
- 4.3 防锈包装过程中应避免手汗等污染物污染产品。
- 4.4 需进行防锈处理的产品，如处于热状态时，为了避免防锈剂受热流失或分解，应冷却到接近室温后再进行处理。
- 4.5 涂覆防锈剂的产品，如果需要包敷内包装材料时，应使用中性、干燥清洁的包装材料。
- 4.6 采用防锈剂防锈的产品，在启封使用时，一般应除去防锈剂。产品在涂覆或除去防锈剂会影响产品性能时，应不使用防锈剂。
- 4.7 防锈包装作业应在清洁、干燥、温差变化小的环境中进行。

5 材料要求

- 5.1 产品使用的防锈材料，其质量应符合有关标准的规定。
- 5.2 干燥剂一般使用矿物干燥剂。矿物干燥剂应符合 BB/T 0049 的规定。
- 5.3 气相防锈包装材料应符合 GB/T 14188 的有关规定。
- 5.4 防护用内包装材料应符合 GB/T 12339 的有关规定。
- 5.5 防锈包装材料除应进行有关试验外，相容性试验应按 GB/T 16265 的规定，接触腐蚀试验应按 GB/T 16266 的规定，气相缓蚀能力试验应按 GB/T 16267 的规定。
- 5.6 必要时应采用湿度指示卡、湿度指示剂或湿度指示装置，并应尽量远离干燥剂。湿度指示卡应符合 GJB 2494 的有关规定。

6 防锈包装方法

- 6.1 产品应根据下列条件，确定防锈包装的方法：
 - a) 产品的特征与表面加工的程度；
 - b) 运输与贮存的期限；
 - c) 运输与贮存的环境条件；
 - d) 产品在流通过程中所承受的载荷程度；
 - e) 防锈包装等级。
- 6.2 防锈包装分为清洁、干燥、防锈和包装四个步骤：
 - a) 清洁。应除去产品表面的尘埃、油脂残留物、汗渍及其他异物。可选用 A.1 的一种或多种方法进行清洗。
 - b) 干燥。产品的金属表面在清洗后，应立即进行干燥。可选用 A.2 的一种或多种方法进行干燥。
 - c) 防锈。产品的金属表面在进行清洗、干燥后，根据需要进行防锈处理，可选用 A.3 的一种或多种方法相结合进行防锈。
 - d) 包装。产品的金属表面在进行清洗、干燥、防锈处理后，进行包装。包装可选用 A.4 的一种或多种方法相结合进行，亦可与 GB/T 5048 的有关防潮包装方法相结合进行防锈包装。

7 试验方法

7.1 防锈包装按 GJB 145A—1993 中的周期暴露试验 A 的规定进行。1 级包装可选择 3 个周期暴露试验,2 级包装可选择 2 个周期暴露试验,3 级包装可选择 1 个周期暴露试验。

7.2 经周期暴露试验后,启封检查内装产品和所选材料有无锈蚀、老化、破裂或其他异常情况。

附录 A
(资料性附录)
常用防锈包装方法

A.1 清洗

常用清洗方法见表 A.1。

表 A.1 清洗方法

代号	名称	方 法
Q1	溶剂清洗法	在室温下,将产品全浸或半浸在规定的溶剂中,用刷洗、擦洗等方式进行清洗。大件产品可采用喷洗。洗涤时应注意防止产品表面凝露
Q2	清除汗迹法	在室温下,将产品在置换型防锈油中进行浸洗、摆洗或刷洗,高精密小件产品可在适当装置中用温甲醇清洗
Q3	蒸汽脱脂清洗法	用卤代烃清洗剂,在蒸汽清洗机或其他装置中对产品进行蒸汽脱脂。此法适用于除去油脂状的污染物
Q4	碱液清洗法	将产品在碱液中浸洗、煮洗或喷洗
Q5	乳剂清洗法	将产品在乳剂清洗液中浸洗或喷淋清洗
Q6	表面活性剂清洗法	制品在离子表面活性剂或非离子表面活性剂的水溶液中浸洗、泡刷洗或压力喷洗
Q7	电解清洗法	将产品浸渍在电解液中进行电解清洗
Q8	超声波清洗法	将产品浸渍在各种清洗溶液中,使用超声波进行清洗

A.2 干燥

常用干燥方法见表 A.2。

表 A.2 干燥方法

代号	名称	方 法
G1	压缩空气吹干法	用经过干燥的清洁压缩空气吹干
G2	烘干法	在烘箱或烘房内进行干燥
G3	红外线干燥法	用红外灯或远红外线装置直接进行干燥
G4	擦干法	用清洁、干燥的布擦干,注意不允许有纤维物残留在产品上
G5	滴干、晾干法	用溶剂清洗的产品,可用本方法干燥
G6	脱水法	用水基清洗剂清洗的产品,清洗完毕后,应立即采用脱水油进行干燥

A.3 防锈

常用防锈方法见表 A.3。

表 A.3 防锈方法

代号	名称	方 法
F1	防锈油浸涂法	将产品完全浸渍在防锈油中, 涂覆防锈油膜
F2	防锈油脂刷涂法	在产品表面刷涂防锈油脂
F3	防锈油脂充填法	在产品内腔充填防锈油脂, 充填时应注意使内腔表面全部涂覆, 且应留有空隙, 并不应泄漏
F4	气相缓蚀剂法	按产品的要求, 采用粉剂、片剂或丸剂状气相缓蚀剂, 敷布或装入干净的布袋或盒中。或将含有气相缓蚀剂的油等非水溶液喷洒于包装空间
F5	气相防锈纸法	对形状比较简单而容易包扎的产品, 可用气相防锈纸包封, 包封时要求接触或接近金属表面
F6	气相防锈塑料薄膜法	产品要求包装外观透明时采用气相防锈塑料薄膜袋热压焊封
F7	防锈液处理法	可以采用浸涂或喷涂, 然后进行干燥

A.4 包装

常用包装方法见表 A.4。

表 A.4 包装方法

代号	名 称	方 法	适用防锈等级
B1	一般包装	制品经清洗、干燥后, 直接采用防潮、防水包装材料进行包装	3 级包装
B2	防锈油脂包装		
B2-1	涂覆防锈油脂	按 F1 或 F2 的方法直接涂覆膜或防锈油脂。不采用内包装	3 级包装
B2-2	防锈纸包装	按 F1 或 F2 的方法涂防锈油脂后, 采用耐油性、无腐蚀内包装材料包封	3 级包装
B2-3	塑料薄膜包装	按 F1 或 F2 的方法涂覆防锈油脂后, 装入塑料薄膜制作的袋中, 根据需要用黏胶带密封或热压焊封	1 级包装 2 级包装
B2-4	铝塑薄膜包装	按 F1 或 F2 的方法涂覆防锈油脂后, 装入铝塑薄膜制作的袋中, 热压焊封	1 级包装 2 级包装
B2-5	防锈油脂充填包装	对密闭内腔的防锈, 可按 F3 的方法进行防锈后, 密封包装	1 级包装

表 A.4 (续)

代号	名 称	方 法	适用防锈等级
B3	气相防锈材料包装		
B3-1	气相缓蚀剂包装	按照 F4 的方法进行防锈后,再密封包装	1 级包装 2 级包装 3 级包装
B3-2	气相防锈纸包装	按照 F5 的方法进行防锈后,再密封包装	
B3-3	气相防锈塑料薄膜包装	按照 F6 的方法进行防锈时即完成包装	
B3-4	气相防锈油包装	制品内腔密封系统刷涂、喷涂或注入气相防锈油	3 级包装
B4	密封容器包装		
B4-1	金属刚性容器密封包装	按 F1 或 F2 的方法涂防锈油脂后,用耐油脂包装材料包扎和充填缓冲材料,装入金属刚性容器密封,需要时可作减压处理	1 级包装 2 级包装
B4-2	非金属刚性容器密封包装	将防锈后的制品装入采用防潮包装材料制作的非金属刚性容器,用热压焊封或其他方法密封	
B4-3	刚性容器中防锈油浸泡的包装	制品装入刚性容器(金属或非金属)中,用防锈油完全浸渍,然后进行密封	
B4-4	干燥剂包装	制品进行防锈后,与干燥剂一并放入铝塑复合材料等密封包装容器中。必要时可抽取密封容器内部分空气	
B5	可剥性塑料包装		
B5-1	涂覆热浸型可剥性塑料包装	制品长期封存或防止机械碰伤,采用涂覆热浸可剥性塑料包装。需要时,在制品外按其形状包扎无腐蚀的纤维织物(布)或铝箔后,再涂覆热浸型可剥性塑料	1 级包装 2 级包装
B5-2	涂覆溶剂型可剥性塑料包装	制品的孔穴处充填无腐蚀性材料后,在室温下一次涂覆或多次涂覆溶剂型可剥性塑料。多次涂覆时,每次涂覆后应待溶剂完全挥发后,再涂覆	
B6	贴体包装	制品进行防锈后,使用硝基纤维、醋酸纤维、乙基丁基纤维或其他塑料膜片作透明包装,真空成形	2 级包装
B7	充气包装	制品装入密封性良好的金属容器、非金属容器或透湿度小、气密性好、无腐蚀性的包装材料制作的袋中,充干燥空气、氮气或其他惰性气体密封包装。制品可密封内腔,经清洗、干燥后,直接充气密封	1 级包装 2 级包装

中华人民共和国

国家标准

防锈包装

GB/T 4879—2016

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字

2016年5月第一版 2016年5月第一次印刷


*

书号: 155066 · 1-54390

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 4879-2016